



**PIASTRE IN CALCESTRUZZO PER PAVIMENTAZIONI**


Nome commerciale	<b>GIGA 50</b>
Linea	<b>GRANITI</b>
Peso teorico (kg/m <sup>2</sup> )	<b>270</b>
Formati per piano di confezionamento	-
Classe d'uso limite raccomandata	<b>2B</b>
Impiego previsto	<b>PAVIMENTAZIONI ESTERNE</b>

**CARATTERISTICHE TECNICHE COME DA NORMA UNI EN 1339**

FORMA E DIMENSIONI (UNI EN 1339 p.to 5.2)		PROPRIETÀ FISICHE E MECCANICHE (UNI EN 1339 p.to 5.3)	
Spessore	<b>120 ± 3 mm (Classe 2P)</b>	Assorbimento d'acqua/resistenza al gelo-disgelo in presenza di sali disgelanti	<b>Classe 3D</b>
Lunghezza rettangolo circoscritto	<b>1000 ± 3 mm (Classe 2P)</b>	Resistenza caratteristica a flessione	<b>Classe 2T ( ≥ 4 MPa)</b>
Larghezza rettangolo circoscritto	<b>500 ± 3 mm (Classe 2P)</b>	Resistenza minima a flessione	-
Differenza massima sulla diagonale	<b>Classe 3L (4 mm)</b>	Resistenza all'abrasione	<b>Classe 3H (impronta ≤ 23 mm)</b>
Convessità massima	<b>5,0 mm/m</b>	Scivolamento/slittamento	<b>≥ 60 (Graniti)</b>
Cavità massima	<b>3,0 mm/m</b>	Emissioni di amianto	<b>Assente</b>
Superficie drenante (% di vuoto sul pieno)	<b>0,5%</b>	Conduktività termica	<b>Non pertinente</b>
		Reazione al fuoco	<b>Classe A1</b>
		Comportamento al fuoco esterno	<b>Soddisfacente</b>
		Indice SRI (ASTM E 1980-01)	<b>≥ 34 Grigio ≥ 39 Pietra Del Nord ≥ 53 Bianco ≥ 78 Superbianco</b>


**Voce di capitolato:**

Tutte le aree indicate nelle planimetrie allegare, dovranno essere pavimentate con piastre di calcestruzzo prodotte in conformità alla norma UNI EN 1339.

Lo spessore dello strato di base ed i materiali da utilizzare, saranno quelli stabiliti dalla Direzione Lavori dopo aver valutato la natura del sottofondo e la destinazione d'uso della pavimentazione.

L'impresa appaltatrice dovrà indicare alla Direzione Lavori, i materiali impiegati per i vari strati e la loro provenienza.

Il tipo, lo spessore, la finitura, il colore e le caratteristiche degli elementi saranno quelli stabiliti dalla Direzione Lavori, per le singole aree. Le pavimentazioni saranno costituite da piastre in cls tipo GIGA 50 delle dimensioni di mm 1000 ± 3 mm (Classe 2P) x 500 ± 3 mm (Classe 2P) spessore mm 120 colore ..... realizzati in doppio strato con strato di finitura e usura ottenuto con graniglie selezionate di pietra già colorata in natura dove l'ausilio dell'ossido per la colorazione è marginale e in grado di mantenere nel tempo la sua naturale colorazione. Il tutto conglobato nello strato di supporto di cls ad alta resistenza. Da posare a secco su letto di sabbia di spessore 4-5cm avente elevata resistenza geomeccanica, vibrocompattare con idonea piastra e sigillare a secco con sabbia pulita e asciutta.

L'azienda fornitrice dovrà produrre una dichiarazione di prestazione del prodotto conformemente alla norma UNI EN 1339.

La presente scheda tecnica non costituisce specifica e i dati riportati derivano dalla nostra esperienza e sono da riferirsi alla data indicata. La RB Bagattini S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso, spetta al cliente accertarsi, al momento della richiesta, della validità dei dati riportati.